

ORIGINAL kebu® PUR • KLEBER

Produktbeschreibung

Bei dem **Orig. kebu PUR • KLEBER** handelt es sich um einen universell einsetzbaren, flexiblen, lösemittelfreien und schnell aushärtenden Einkomponentenkleber auf Polyurethanbasis.

Einsatzbereich

Der **Orig. kebu PUR • KLEBER** findet Anwendung bei der Verklebung von Isolierstoffen, bestehend aus Polyurethanschaum, Polystyrol, Papierwolle und Stein- bzw. Mineralwolle. Eingesetzt werden kann der Kleber auf den verschiedensten Untergründen. Gut geeignet sind mineralisierte oder mit einem Vlies versehene Bitumen- und Polymerbitumenbahnen.

Darüber hinaus ist die Verklebung auf Spanplatten und Metallen, zum Beispiel Zink, Eisen und lackiertem Blech möglich. Ein weiterer Einsatzbereich ist auf Dachbahnen aus PVC oder TPO.



Verarbeitung

Orig. kebu PUR • KLEBER wird im Regelfall streifenweise aufgetragen. Der Klebstoffauftrag erfolgt per Hand aus dem Beutel. Erforderlich ist ein 3-streifiger Auftrag, der in den Eck- und Randbereichen zu erhöhen ist.

Der Verbrauch liegt je nach Untergrund zwischen 100 und 150 g/m². Je nach Gebäudehöhe ist die Auftragsmenge gemäß den Anforderungen der DIN 1055 zu erhöhen. Die Luft- und Untergrundtemperatur sollte zwischen 5° und 50° C betragen. Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Öl und Fett sein. Lose Teile sind zu entfernen.

Die Dämmung ist in den frischen Klebstoff einzulegen und anzupressen. Unebenheiten im Untergrund sind vor den Klebearbeiten zu egalisieren, da sonst eine nicht ausreichende Verklebung entstehen kann.

Durch Ausdrücken des Beutels ist eine nahezu vollständige Entleerung des Gebindes möglich. Bei einer längerfristigen Unterbrechung beziehungsweise Beendigung der Klebearbeiten ist die Verschlusskappe bei noch teilgefüllten Beuteln wieder aufzuschrauben.



Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG
Fabrik für Korrosionsschutz u. Abdichtung seit 1933
 Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt • Postf. 61 80, D-45684 Herten
 Telefon: +49 (0)2 09/96 15-0 • Telefax: +49 (0)2 09/96 15-190
 Internet: www.kebu.de • E-Mail: info@kebu.de

Ke bu Rohrschutz- und Abdichtungsgesellschaft mbH
 Kamenzer Straße 6, D-01896 Pulsnitz
 Tel.: +49(0)3 59 55/4 49 00 • Fax: +49(0)3 59 55/4 59 53
 www.kebu-pulsnitz.de • info@kebu-pulsnitz.de

ORIGINAL **kebu**[®] PUR • KLEBER

Technische Daten PUR • KLEBER

Beutelinhalt:	2,5 kg
Verarbeitungszeit:	ca. 20 Minuten
Trockenzeit:	bis zu 16 Stunden, abhängig von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperaturbeständigkeit:	– 40° bis 100° C
Dichte:	1,1 g/cm ³ (20° C)
Viskosität:	5.000 mPas (20° C)
Aussehen:	bräunlich / transparent
Bindemittelbasis:	Polyisocyanat - Spezialprepolymer
Vorsichtsmaßnahmen:	Vor jeder Anwendung sollten die Sicherheitshinweise auf dem Etikett, das Sicherheitsdatenblatt und die Hinweise zur Verarbeitung beachtet werden.
Reinigungsmittel:	Aceton
Lagerung:	Original verschlossene Gebinde, bei kühler und trockener Lagerung 24 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde vor Feuchtigkeit schützen.

Technische Angaben sind ca. Werte.

Die in dieser Information gemachten Angaben entsprechen den Werten der jeweils gültigen Prüfzeugnisse, sind jedoch ohne Rechtsanspruch. Technische Änderungen vorbehalten.