



KEBU POLYCOR- BAND GW/KF



Warmverarbeitbares Korrosionsschutz-Band
nach den technischen Anforderungen der DIN 30 672,
Betriebstemperatur bis 50 °C
für den Boden- / Luft-Bereich



PRODUKTINFORMATION

ALLGEMEINES

Das **Kebu Polycor-Band GW/KF** ist ein warmverarbeitbares Korrosionsschutz-Band aus modifizierter Kunststoffmasse.

Die Trägereinlagen bestehen aus einem Glasgewebe ca. 200 g/m² und einer Hostaphan-Folie.

Das Band ist geeignet für die Nachumhüllung im Boden-/Luft-Bereich an Rohren, T-Stücken und kompliziert zu umhüllenden Rohrformteilen.

Das **Kebu Polycor-Band GW/KF** wird vierlagig aufgebracht. Wobei die zwei Innenlagen dem Korrosionsschutz und die zwei Außenlagen dem mechanischen Schutz dienen.



AUFBAU

Polycor-Voranstrich K III

Haftvermittelnder, lösemittelhaltiger Voranstrich auf Basis von Bitumen und unverseifbaren Harzen.

Verbrauch: ca. 0,2 Ltr./m²

Trockenzeit: ca. 3 - 5 Minuten (auf vorgewärmtem Untergrund)

Kebu-Polycor-Band GW/KF

Warmverarbeitbares Korrosionsschutz-Band, ca. 4 mm dick, aus modifizierter Kunststoffmasse mit zwei Trägereinlagen, bestehend aus einem Glasgewebe ca. 200 g/m² und einer Hostaphan-Folie.



- modifizierte Kunststoffmasse
- Glasgewebe
- Hostaphanfolie
- modifizierte Kunststoffmasse

KEBU POLYCOR-BAND GW/KF



LIEFERFORM

Polycor-Voranstrich K III	Verbrauch ltr./m ²	Gebinde
	ca. 0,2 ltr.	1 / 5 ltr.

Kebu-Polycor-Band GW/KF	Länge/Rollen	Breite
	10 m	10 mm
	10 m	15 mm
	10 m	20 mm
	10 m	25 mm

VERARBEITUNG

Die nachzuumhüllende Fläche beträgt 300 mm im Luft- und 600 mm im Erdbereich, einschließlich 100 mm der angrenzenden Werksumhüllung.

Die Stahloberfläche wird mit einer Handdrahtbürste gründlich von Rost, Schmutz, Rückständen der Entkopplungsmittel nach der Ultraschallprüfung, temporärem Enden- und Kantenschutz gereinigt. Bei einer Sanierung ist die alte Umhüllung zu entfernen und die nachzuumhüllende Rohroberfläche bis zum Norm-Reinheitsgrad Sa 2 1/2 nach DIN EN ISO 12944-4 zu strahlen. An umhüllungsfreien Rohren und Rohrformteilen ist besonders darauf zu achten, dass keine Walzhaut vorhanden ist. Sollte Walzhaut vorhanden sein, so muss die Stahlfläche gestrahlt werden.

Bei Stahlleitungen mit einer Dreischichten-PE-Werksumhüllung können die auf der Stahloberfläche befindlichen Beschichtungen – EP-Harz und Hartkleber – in die Nachumhüllung einbezogen werden. Um eine gute Haftung der Nachumhüllung zu erreichen, muss der Hartkleber bzw. das EP-Harz mit einer Handdrahtbürste oder Schmirgelleinen aufgeraut werden.

Die angrenzende PE-Werksumhüllung wird 100 mm in die Reinigung mit einbezogen und anschließend mit einer Handdrahtbürste oder Schmirgelleinen aufgeraut.

Vor der Grundierung wird eine Vorabbeschichtung mit einer einkomponentigen Zinkstaubfarbe bis ca. 150 mm unter die Nachumhüllung aufgebracht. Der **Polycor-Voranstrich K III** wird nach Trocknung der Zinkstaubfarbe mittels Pinsel oder Farbrolle dünn aufgetragen. Die Werksumhüllung ist 100 mm einzubeziehen. Der **Polycor-Voranstrich K III** muss vor der Umhüllung mit dem **Kebu Polycor-Band GW/KF** trocken sein. Eine Trocknung mit der Propanflamme ist nicht erlaubt.

Die Nachumhüllung erfolgt auf einem genügend vorgewärmten Untergrund und ist so aufzubringen, dass 300 mm im Luftbereich und 600 mm im Erdbereich, einschließlich 100 mm der Werksumhüllung, umhüllt werden. Zwei Lagen des **Kebu Polycor-Bandes GW/KF**, an der Werksumhüllung beginnend, auf Stoß aufbringen und verspachteln. Weitere zwei Lagen des Bandes, 100 mm auf der Werksumhüllung beginnend, auf Stoß aufbringen und verspachteln.

Die einzelnen Bandabschnitte werden solange mit einer Propanflamme erhitzt, bis ca. 1/2 bis 1 mm der Bitumendickschicht fließfähig geschmolzen ist. Sollte auf dem Band eine Trennfolie sein, so ist diese vor Aufbringung einer weiteren Lage abzuflammen.

Die Bandlagen sind treppenförmig so anzubringen, daß im Luftbereich nach dem Verspachteln eine glatte, gleichmäßig auslaufende Schräge entsteht.




Baustellenumhüllung für Rohrleitungen im Übergangsbereich Boden/Luft

Beschichtung
Vorabbeschichtung
bis ca. 150 mm unter der
Umhüllung
(EP-Zinkstaubfarbe)

Warmverarbeitbare
Kunststoffbinde

Werksumhüllung



keбу ist nach **DIN EN ISO 9001** zertifiziert.

Durch unsere Mitgliedschaft beim DVGW, dem KRV und dem GKR sind unsere Produkte stets auf dem technisch neuesten Stand. Zusätzlich werden sie unter Einschaltung neutraler Prüfinstitute ständig fremdüberwacht.

Qualität in Bezug auf unsere Produkte und die Zufriedenstellung unserer Kunden haben bei uns stets Priorität. Wir arbeiten mit Ihnen und für Sie, um anwendungsspezifische Lösungen zu finden und diese dann auch beratend zu begleiten.

Unsere Produktpalette umfasst:

- Kebulen-Bänder und Systeme
- Petrolatum-Bänder und -Massen
- Bitumen-Bänder
- Kebulen-Schrumpfmanschetten
- Schrumpfschläuche
- Kebulen-Flicken C50
- Schrumpfmaterialien für Steckmuffensysteme
- Reaktionsharze:
Ungesättigte Polyesterharze
Ungesättigte Vinylesterharze
- Kebudur HT-80-System:
Butylkautschuk kombiniert
mit GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)

Besuchen Sie uns im Internet unter www.keбу.de und erfahren Sie mehr über uns und unsere Produkte!

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



ABDICHTUNG ROHRSCHUTZ STRASSENTECHNIK

Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG Fabrik für Korrosionsschutz und Abdichtung seit 1933

Ostring 9 · D-45701 Herten-Westerholt · Postf. 61 80 · D-45684 Herten
Telefon +49 209 9615-0 · Telefax +49 209 9615-190
Internet: www.keбу.de · E-Mail: info@keбу.de

Keбу Rohrschutz- und Abdichtungsgesellschaft mbH

Kamenzer Straße 6 · D-01896 Pulsnitz
Tel.: +49 35955 44900 · Fax +49 35955 45953
www.keбу-pulsnitz.de · info@keбу-pulsnitz.de