

Corabit®

FB-Voranstrich

Corabit-FB-Voranstrich ist ein lösemittelhaltiger Voranstrich auf Bitumen-Basis und unverseifbaren Harzen. Er ist spritzfähig bzw. kann mit einem Pinsel aufgetragen werden.

Corabit-FB-Voranstrich dient als haftvermittelnder Grundanstrich für bitumenhaltige Fugenbänder im Bereich der Fugenflanke.

Corabit-FB-Voranstrich wird auf die senkrecht und geradlinig hergestellten, gesäuberten und ggf. vorgetrockneten Fugenflanken gut deckend aufgetragen. Die Ablüftzeit ist witterungsabhängig und soll mind. 30 Minuten betragen. Auf vollständiges Ablüften des Lösemittels ist zu achten, da sonst keine ausreichende Haftung mit dem Corabit-Fugenband erzielt wird.

Prüfgut: Corabit-FB-Voranstrich					
TL Fug-StB 01 Tabelle 4.4.3		Prüfung nach TP Fug-StB 01		TL Fug-StB 01 Tabelle 4.4.3	
Zeile Nr.:	Art der Prüfung	Ziffer Prüfnorm	Einheit	Prüf- befund	Anforderung
1	Bindemittelgehalt	Tab. 1 Nr. 1 DIN 1996-6	M. %	45	≥30
2	Lösemittelgehalt	Tab. 1 Nr. 1 DIN 1996-6	M. %	55	≤70
3	Erweichungspunkt des Festkörpers	Tab. 1 Nr. 3 DIN EN 1427	°C	90	≥50
4	Flammpunkt	Tab. 1 Nr. 4 DIN ISO 2592	°C	30	≥21
5	Trockengrad	Tab. 1 Nr. 5 DIN 53 150			Prüfwert ist anzugeben
6	Flüssigkeitsgrad	Tab. 1 Nr. 6 DIN EN ISO 2431			Prüfwert ist anzugeben

Gefahrenhinweise:

Entzündlich. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitsratschläge:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf/-Aerosol nicht einatmen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.kebu.de und erfahren Sie mehr über uns und unsere Produkte!

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG Fabrik für Korrosionsschutz u. Abdichtung seit 1933

Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt • Postf. 61 80, D-45684 Herten
Telefon: +49 (0)2 09/96 15-0 • Telefax: +49 (0)2 09/96 15-190
Internet: www.kebu.de • E-Mail: info@kebu.de

Ke bu Rohrschutz- und Abdichtungsgesellschaft mbH

Kamenzer Straße 6, D-01896 Pulsnitz
Postfach 12 05, D-01894 Pulsnitz
Tel.: +49(0)3 59 55/4 49 00 • Fax: +49(0)3 59 55/4 59 53

ORIGINAL
kebu[®]

DER SPEZIALIST FÜR:

FLACHDACH

ROHRSCHUTZ

STRASSENTECHNIK