

Corabit®

VG-Voranstrich (Kunststoff-Voranstrich)

Corabit-VG-Voranstrich ist ein lösemittelhaltiger Voranstrich auf Basis von thermoplastischem Kautschuk und unverseifbaren Harzen. Er ist spritzfähig bzw. kann mit einem Pinsel aufgebracht werden.

Corabit-VG-Voranstrich dient als haftvermittelnder Grundanstrich für Fugenflanken aus Beton oder geschnittenen Asphaltfugen für den Fugenverguss mit Corabit Betonfugenvergussmasse BN und Corabit Pflastervergussmasse P.

Corabit-VG-Voranstrich soll auf sauberen und trockenen Fugenflanken aufgebracht werden. Die Flanken der Beton-, Asphalt- oder Pflasterfugen sind ggf. mit Bürsten zu reinigen. Die Fugenräume werden mit Druckluft ausgeblasen bzw. mit Druck arbeitenden Heißluftgeräten getrocknet und vorgewärmt. Der Anstrich wird filmbildend aufgetragen, Abschrägungen sind mit einzubeziehen. Die Ablüfzeit ist witterungsabhängig und kann bis zu 6 Stunden betragen. Auf vollständiges Ablüften des Lösemittels ist zu achten, da sonst keine ausreichende Haftung mit Corabit Fugenvergussmasse erzielt werden kann.

Prüfgut		Corabit-VG-Voranstrich			
TL Fug-StB 01 Tabelle 4.4.3		Prüfung nach TP Fug-StB 01			TL Fug-StB 01 Tabelle 4.4.3
Zeile Nr.	Art der Prüfung	Ziffer Prüfnorm	Einheit	Prüfbefund	Anforderung
7	Äußere Beschaffenheit	Tab. 1 Nr. 7 SNV 671907		transparent gelb-braun homogen	transparent leicht farbig homogen
8	Feststoffgehalt	Tab. 1 Nr. 8 DIN 530150	M. %	30	≥ 25
9	Trockengrad	Tab. 1 Nr. 5 SNV 671725		3	bei 10°C und ≤ 0,5 h: mind. Trockengrad 5
10	Alkalibeständigkeit	Tab. 1 Nr. 9 SNV 671910		beständig	Nachweis
11	Flüssigkeitsgrad	Tab. 1 Nr. 6 DIN EN ISO 2431		55 S (3 mm Düse)	Prüfwert ist anzugeben

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.kebu.de und erfahren Sie mehr über uns und unsere Produkte!

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG
Fabrik für Korrosionsschutz u. Abdichtung seit 1933
 Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt • Postf. 6180, D-45684 Herten
 Telefon: +49 (0)2 09/96 15 - 0 • Telefax: +49 (0)2 09/96 15 - 190
 Internet: www.kebu.de • E-Mail: info@kebu.de

**Kebu Rohrschutz-
und Abdichtungsgesellschaft mbH**
 Kamenzer Straße 6, D-01896 Pulsnitz
 Postfach 12 05, D-01894 Pulsnitz
 Tel.: +49(0)35955/44900 • Fax: +49(0)35955/45953

ORIGINAL
kebou[®]

DER SPEZIALIST FÜR:

- FLACHDACH
- ROHRSCHUTZ
- STRASSENTECHNIK