

Orig. kebu Zink-O-Rinn PRODUKTDATENBLATT

- Vielseitig einsetzbarer Korrosionsschutzanstrich
- Gebrauchsfertig
- Schnell trocknend
- 2 Farbtöne
Licht- und Anthrazitgrau



Orig. kebu **Zink-O-Rinn** ist ein lösemittelhaltiger schnelltrocknender Korrosionsschutzanstrich auf Basis von PVC-Copolymerisat. Der Anstrich schützt wirkungsvoll gegen Umwelteinflüsse und erhöht somit die Lebensdauer der Bauteile signifikant. Orig. kebu **Zink-O-Rinn** ist Verarbeitungsfertig eingestellt.

EINSATZBEREICH

Orig. kebu **Zink-O-Rinn** eignet sich als Korrosionsschutzanstrich für Traufbleche, Dachrinnen und andere Bauteile aus Zink, verzinktem Stahlblech, Stahl, Kupfer, Aluminium und sonstige „Nichteisenmetalle“. Auch der Einsatz auf Hart-PVC ist möglich. Andere Untergründe sind vorher durch den Anwender auf Eignung zu prüfen.

VERARBEITUNG

Der Untergrund muss sauber, fettfrei und trocken sein. Altanstriche aus Orig. kebu **Zink-O-Rinn** können überstrichen werden. Alle anderen Anstriche müssen restlos entfernt werden.

Vor dem Aufbringen von Orig. kebu **Zink-O-Rinn** ist es empfehlenswert, die betreffenden Bereiche mit dem Orig. kebu **Zink-O-Rinn** Verdünnern zu reinigen.

Nach dem Ablüften des Verdünners kann der Anstrich mit Pinsel, Rolle oder Spritzgerät erfolgen.

Ein einmaliger Farbauftrag bietet bereits einen ausreichenden Schutz, der durch eine mehrlagige Beschichtung wesentlich erhöht wird. Hierbei sind Trocknungszeiten von jeweils mindestens 6 Stunden zwischen den einzelnen Anstrichen einzuhalten.

Wird Orig. kebu **Zink-O-Rinn** in geschlossenen Räumen verarbeitet, ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.

LAGERUNG

Das Produkt kann original verschlossen kühl und trocken 24 Monate gelagert werden.

ENTSORGUNG

Produktreste sind gemäß des europäischen Abfallverzeichnisses (Richtlinie 2008/98/EG) unter der Abfallschlüsselnummer 08 01 11 „Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten“ zu entsorgen.

Nicht restentleerte Gebinde sind nach dem oben genannten Abfallschlüssel wie Produktreste, restentleerte gemäß den örtlich behördlichen Vorschriften zu entsorgen.

Orig. kebu Zink-O-Rinn PRODUKTDATENBLATT

Farben	Lichtgrau (RAL 7035 angeglichen) Anthrazitgrau (RAL 7016 angeglichen)
Gebindegrößen	0,85 Liter (ca. 1 kg) 2,50 Liter (ca. 3 kg) 5,00 Liter (ca. 6 kg)
Materialverbrauch	ca. 130 ml / m ² (ergibt ca. 50 µm Trockenschichtdicke)
Trocknungszeiten	Staubtrocken nach ca. 2 Stunden Überstreichbar frühestens nach 6 Stunden
Verdünnung und Reinigung der Arbeitsmittel	Orig. kebu Zink-O-Rinn Verdünner
Gefahrenhinweise (Auszugsweise)	Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweise (Auszugsweise)	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe und Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, sind jedoch ohne Rechtsanspruch.
Technische Änderungen vorbehalten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen und sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rev. 00_10.2021