Corabit Fug 2K
PRODUKTDATENBLATT

- Kalt verarbeitbare Masse
- Bitumenmodifiziert
- Gutes Fließverhalten
- Dichte: 1,05 g/cm³
- Temperaturbeständig
- Lösungsmittelfreies Produkt

Corabit Fug 2K ist ein kaltverarbeitbarer reaktiver Zweikomponenten-Fugenverguß auf Bitumenbasis. Mit der Mischung der zwei Komponenten wird eine Aushärtungsreaktion erzielt. Das Corabit Fug 2k kann bei Außentemperatur zwischen 5 und 30 °C verwendet werden.

Eine 950 g Kartusche Corabit Fug 2K kann ca. 10 laufende Meter Fuge mit einer Breite von 1 cm und einer Tiefe von 1 cm saniert werden. Der tatsächliche Materialverbrauch kann je nach Beschaffenheit des Untergrunds variieren und ist objektspezifisch zu ermitteln.

Das Corabit Fug 2k eignet sich insbesondere zur Sanierung von Rissen in Straßenbelägen sowie zur Instandsetzung von Fugen und kleineren Schadstellen in Asphalt- und Betonflächen.

Anwendungsgebiet

Corabit Fug 2K kann auf Asphalt und Beton verwendet werden.

Lieferfomen

	Kartuschen Gewicht [g]	Kartuschen/Karton [-]	Kartuschen/Palette [-]
Corabit Fug 2k	950	4	200
		12	384

Individuelle Bestellmengen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Eigenschaften

Art der Prüfung	Einheit	Typischer Wert	Prüfverfahren
Konsistenz		Pastöse Flüssigkeit	-
Anwendung		Kalt verarbeitbar	-
Erweichungspunkt	°C	>70	EN 1427
Dehnbarkeit und Haftfähigkeit bei -15°C, 5 mm	N/mm²	0,47	EN 13880-13
Spezifisches Gewicht	g/cm³	Ca. 1,05	EN 13880-1
Durchdringung bei 25°C	1/10 mm	26	EN 13880-2
Affinität zwischen Porphyrgestein und Bitumen	%	100	EN 12697-11
Adhäsion zwischen Asphalt und Beton	-	Bestanden	-

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
-- Rev.: 02_01.09.2026 --

Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG
Ostring 9 | D-45701 Herten-Westerholt
Tel. +49 209 9615-0 | info@kebu.de | www.kebu.de