

# Corabit BN 1,2 PRODUKTDATENBLATT

- Heißvergußmasse
- Polymermodifiziert
- Für Asphalt- & Betonfugen
- Dichte: 1,2g/cm<sup>3</sup>
- Vergießtemperatur: +170 °C
- Entspricht der DIN EN 14188-1, Typ N2



**Corabit BN 1,2** ist eine polymermodifizierte Heißvergußmasse und entspricht der DIN EN 14188-1, Typ N2.

Die Dichte beträgt ca. 1,2g/cm<sup>3</sup> und die Vergießtemperatur liegt bei circa +170 °C. Die Verarbeitung erfolgt gemäß der gültigen ZTV-Fug-StB 15. Die Masse ist für eine Änderung der Fugenspaltbreite von bis zu 25% geeignet.

Die **Corabit BN 1,2** ist plastisch elastisch eingestellt, sodass Bewegungen aufgenommen und Flankenspannungen gut abgebaut werden.

Corabit BN 1,2 kommt bei Fugen in Betondecken, in bituminösen Belägen sowie zwischen Asphaltbelägen und Beton, Pflaster und Bordsteinen ohne besondere chemische Beanspruchung zum Einsatz.

## ANWENDUNG

**Fugenvorbereitung:** Die Fugen müssen sauber und trocken sein. An den Flanken der Fugen haftende Verunreinigungen sind restlos und sauber zu entfernen. Gegebenenfalls sind sie mit Druckluft auszublasen bzw. mit Druck arbeitenden Heißluftgeräten zu trocknen und vorzuwärmen. Die Fugenspaltbreite und -tiefe sowie Fugenfüllhöhe sind den entsprechenden Tabellen der ZTV Fug-StB 15 zu entnehmen.

**Vorbereitung:** Grundsätzlich sind die Fugenflanken aus Beton oder geschnittenen Asphaltfugen vorzustreichen. Das Auftragen des Voranstriches erfolgt mittels Pinsel oder Spritzgerät. Der Voranstrich muss vor dem Vergießen vollständig abgelüftet sein.

**Aufschmelzen:** Der Vergusskocher muss ein Rührwerk haben, abgedeckt und indirekt beheizt sein. An keiner Stelle darf die Temperatur der Vergußmasse um mehr als 30 °C über der Vergießtemperatur liegen (max. +200 °C). Die Temperatur der Vergußmasse ist thermostatisch zu regeln. Sie muss kontrollierbar sein. Das Rührwerk ist so früh wie möglich einzuschalten und bleibt ständig in Betrieb. Kann die aufbereitete Masse nicht an einem Tag verarbeitet werden, so muss der Kessel entleert werden. Das Wiederaufschmelzen erkalteter Vergußmasse ist nur zweimal zulässig.

**Verfüllen:** Das Verfüllen der Fugen geschieht maschinell mit Vergußanlagen aus indirekt beheizten, fahrbaren Vergußmaschinen oder bei geringem Arbeitsumfang mit üblichen Vergußkannen. Der Verguß darf nur in trockenen Fugen bei trockener Witterung und einer Oberflächentemperatur der Fugenflanken von mindestens 0 °C erfolgen. Bei Frost darf nicht vergossen werden. Die Vergießtemperatur beträgt +170 °C. Bei warmer Witterung muss der endgültige Spiegel der erkalteten Vergußmasse in gleicher Höhe mit der angrenzenden Fahrbahn liegen, weil die Fuge jetzt die geringste Breite hat. Bei kalter Witterung und entsprechend größerem Fugenraum soll der Vergußmassenspiegel 2 bis 3 mm tiefer liegen, um ein Herauspressen bei warmer Witterung zu vermeiden. Bei großem Fugenvolumen kann der Verguß auch in zwei Arbeitsgängen ausgeführt werden. Gegebenenfalls ist die Anwendung eines Unterfüllstoffes erforderlich, um die Höhe der Fugenfüllung zu regulieren. Eine Dreiflankenhaftung oder ein Abfließen der Fugenmasse in eventuell vorhandene Hohlräume ist zu vermeiden.

## MATERIALVERBRAUCH

### Corabit VG Voranstrich

Der benötigte Verbrauch beträgt ca. 0,2l/m<sup>2</sup> der zu beschichtenden Fläche, bzw. 3-4 % der einzubringenden Fugenmasse.

### Corabit BN Betonfugenvergußmasse (Verbrauch)

Verbrauch (kg) =  $\frac{\text{Fugenlänge [m]} \times \text{Fugentiefe [cm]} \times \text{Fugenbreite [cm]} \times \text{Dichte [g/cm}^3\text{]}}{10}$

# Corabit BN 1,2 PRODUKTDATENBLATT

## LIEFERFORMEN

**Corabit VG-Voranstrich** in Behältern von 1l/5l/10l und in Sprühdosen von 500 ml.

	GEBINDEGEWICHT [kg]	GEBINDE/PALETTE [-]
Corabit BN 1,2	12	64
	27	27
	6 x 1,67	64

## EIGENSCHAFTEN

Anforderungen gemäß DIN EN 14188-1 für N2-Masse, Tabelle 2, Anforderungen gemäß TL/TP-Fug StB 15, Tabelle 1

EIGENSCHAFT NACH DIN EN 14188-1	PRÜFVERFAHREN	EINHEIT	HERSTELLERANGABE
Erweichungspunkt	DIN EN 1427	°C	95 ± 10
Dichte bei + 25 °C	DIN EN 13880-1	g/cm <sup>3</sup>	1,20 ± 0,05
Konus-Penetration bei + 25 °C	DIN EN 13880-2	0,1 mm	65 ± 10
Kugel-Penetration und elastisches Rückstellvermögen	DIN EN 13880-3	%	50 ± 10
Wärmebeständigkeit, Konus-Penetration	DIN EN 13880-4	0,1 mm	≤ 70
Wärmebeständigkeit, elastisches Rückstellvermögen	DIN EN 13880-4	%	≤ 60
Fließlänge, anfänglich	DIN EN 13880-5	mm	≤ 2
Fließlänge nach Wärmebeanspruchung	DIN EN 13880-5	mm	≤ 2
Verträglichkeit mit Asphalten	DIN EN 13880-9	-	bestanden
Haft- und Dehnvermögen, anfänglich Gesamtdehnung 5 mm bei -20 °C Zugspannungen Haft- und Dehnvermögen	DIN EN 13880-13	N/mm <sup>2</sup> -	≤ 0,6 bestanden
Haft- und Dehnvermögen, nach 14 d Wasserlagerung Gesamtdehnung 5 mm bei -20 °C Zugspannungen Haft- und Dehnvermögen	DIN EN 13880-13	N/mm <sup>2</sup> -	≤ 0,6 bestanden
Haftvermögen Gesamtdehnung 18 mm (75%) bei 0 °C	DIN EN 13880-10	-	bestanden

Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, sind jedoch ohne Rechtsanspruch. Technische Änderungen vorbehalten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.  
Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Rev.: 00\_28.05.2019